



<b>Schichtsystem:</b>	<b>bero-speed 2001</b>
<b>Beschichtungsverfahren:</b>	HVOF-Verfahren (Hochgeschwindigkeitsflammspritzverfahren)
<b>Beschichtungswerkstoff:</b>	Nickel Basis Pulver – Ni 17Cr 4Fe 4Si 3.5B
<b>Schichthärte:</b>	ca. 60 HRC
<b>Bearbeitung:</b>	oftmals ohne weitere Bearbeitung, kann bei Bedarf aber mittels Diamantschleifen bearbeitet werden.
<b>Einsatzzweck:</b>	Chemische Industrie
<b>Schichteigenschaften:</b>	Verschleiß- und Korrosionsbeständig